

BRAIN.WOOD

MIDAS METALLIPINNOITUKSEN LAATUTYYPIT JA VIIMEISTELYT

Tuote	Artifex 3.0	Artifex 2.1	Artifex 2.2.
Levitystapa	Ruiskumaalaus	tela/sivellin	lasta
Pinta	sileä ja tasainen	yhdenmukainen ja hienostruktuuri	Yksilöllisesti vaihteleva heikko tai voimakas struktuuri
Metallipinnan paksuus	0,2-0,5 mm	0,2 – 1,5 mm	0,2 – 1,5 mm
Pohjavaatimus	2 kertaan pohjustettu ja hiottu liuotinpohjainen	Pohjamaali tai pohjustusta tarvittaessa, suositellaan kokeilua materiaalista riippuen, ei saa imeä merkittävästi vesiohenteinen	vesiohenteinen
Käyttö	Sisätilat, vaaka- ja pystyp.	seinät ja kalusteet	seinät ja kalusteet

Tuote	Artifex 5.0	Artifex 1.2	Artifex 6.0
	(n. 75 % metallia)	vesiohenteinen	epoksipohjainen
		Molemmat kestää kovaa kulutusta, myös ulkona	

Metallit: pronssi, kupari, messinki, kulta-messinki, alumiini, rauta, teräs, sinkki.

Pinnan hionta esim. matta tai haluttuun kiiltoasteeseen hiottu , harjattu

Kiillotus kiillotuspastalla

Suojavaha, esim. - MIDAS Nano-Wax, viimeistysöljy , tai suojaava lakka, tai käsittelemätön (patinoituu)

VAIN TEOLLISUUS- JA AMMATTIKÄYTTÖÖN!

BRAINWOOD OY

Puh. 03-2230 476

Fax 03-2230 487

Hämeenpuisto 8, 33210 Tampere

info@brainwood.net

www.brainwood.net